



Die Beständige für das Dach

Для долговечных красивых крыш

Alpina Стойкая для Крыш

Описание продукта:

шелковисто-матовая очень стойкая к атмосферным воздействиям и осадкам дисперсионная краска в светостойких долговечных цветах. Продукт обеспечивает идеальную защиту и адгезию для наклонных крыш, легко наносится. Для долговечной и красивой крыши.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

10л

Назначение:

Светостойкие насыщенные цвета
Отличное сцепление с поверхностью

Свойства:

- Атмосферостойкая
- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Легко наносится
- Превосходно укрывает на кромках
- Равномерная структура

Пригодные подложки:

Минеральные подложки
- бетонная черепица
- керамическая черепица (за исключением ангобом или глазури)
- шифер, фиброцемент
- твердый ПВХ и пластик, усиленный стекловолокном
- матовые дисперсионные краски

Цветовые тона:

4 оттенка:
зелёный
темно-коричневый
кирпично-красный
красный

Степень глянца:

шелковисто-матовая

Инструмент / Температура / Нанесение:

перед использованием тщательно перемешать. **Нанести краску в два слоя.** Краску для первого слоя разбавить не более чем 5% воды, краску для второго слоя нанести неразбавленной. Способ нанесения: кистью или валиком. Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +8°C и не выше +35°C. После использования инструменты вымыть водой с мылом.

Время высыхания:

при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 %: стойкая к осадкам и готова к нанесению 2 слоя примерно через 2 ч. Полное высыхание: примерно 24 ч. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится. Нельзя наносить при опасности образования росы (при ожидаемом резком понижении температуры - например вечером)

Расход:

Необходимо нанесение 200 мл/1м² на слой. 10 литров хватает приблизительно на 25м² при **обязательном двухслойном нанесении.** Около 200-300 мл на один слой, в зависимости от основания, структуры и состояния основания.

Структура покрытия / Разбавление:

Промежуточное покрытие:

Alpina Стойкая для Крыш, при необходимости разбавить максимум 5% воды (по объёму).

Финишное покрытие:

неразбавленной Alpina Стойкая для Крыш

Нельзя нанести при относительной влажности воздуха выше 65%

Состав:

дисперсия синтетической смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода и аддитивы. Согласно европейским нормам допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в продукте этой категории (кат. A/c): 40 г/л. В данном продукте содержание ЛОС менее 25 г/л.

Die Beständige für das Dach

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Впитывающие основания:

бетонная черепица, шифер, фиброцемент:
очищенное основание увлажнять и покрывать влажно-матовую поверхность материалом Alpina Стойкая для Крыш.
После высыхания нанести 2ой слой.

Не впитывающие основания:

твердый ПВХ и пластик, усиленный стекловолокном:
очищенное сухое основание покрывать материалом Alpina Стойкая для Крыш.
После высыхания нанести 2ой слой.

Покртия дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Загрязненные, матовые поверхности очистить напорными струями воды. Высохшие поверхности покрывать 2 раза материалом Alpina Стойкая для Крыш.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 270_BY по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.